

## Absperrband



### Funktion

Zur Kennzeichnung und Abgrenzung von Gefahrenstellen

### Ausführung

nicht klebend  
beidseitig bedruckt  
geblockt  
in Abrollbox

Material	HDPE
Wandstärke	28 my ± 5%
Dichte	0,947+0,953 g/cm <sup>3</sup>
Bruchgrenze*	MD: 75,0 N/mm <sup>2</sup> TD: 39,8 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung*	MD: 495,1 % TD: 723,1 %
Verformungsgrenze*	MD: 38,1 N/mm <sup>2</sup> TD: 30,8 N/mm <sup>2</sup>
Verformungsdehnung	MD: 8,1 % TD: 4,2 %

\*MD: längs; TD: quer  
Testmethode: ASTM D 822

### Lagerung

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.

### Entsorgung

Die Folie ist vollständig recyclebar.

Artnr.	Farbe	Breite	Länge	VPE	Pal
291338	rot-weiß	80 mm	100 m	1/24	864
291339	rot-weiß	80 mm	250 m	1/24	864
291340	rot-weiß	80 mm	500 m	1/12	480